

Silextra tradition FX

Revêtement peinture épais formulé à base de liant siloxane $\geq 40\%$.
Finition des travaux de ravalement de classe D3.

Revêtements
de façade



Destination

- › Décoration, protection et contribue l'hydrofugation des façades.
- › Entretien / rénovation des systèmes d'isolation thermique par l'extérieur selon « Règles professionnelles ETICS ».

Son aspect naturel et les nombreuses possibilités de coloration permettent une harmonisation parfaite avec l'architecture de tous les types de bâtiment, en travaux neufs comme en restauration.

Supports

- › Anciennes peintures en bon état (sauf bi-composantes ou RSE souples).
- › Fonds usuels du bâtiment convenablement préparés.

Caractéristiques essentielles

- › Formulé à base de liant siloxane $\geq 40\%$ (homologue au classement 10C en peinture film mince ou RSE).
- › Aspect taloché moyen régulier et très mat.
- › Sa formulation induit un fort pouvoir auto-nettoyant, limitant l'adhérence des salissures atmosphériques et des micro-organismes facilitant l'entretien des façades.
- › Grande facilité de mise en oeuvre et grande souplesse d'application.
- › Application manuelle ou mécanisée.
- › Masquage des défauts d'aspects mineurs des supports.
- › Excellente tenue des teintes.
- › Très bonne perméabilité à la vapeur d'eau.
- › En conditions atmosphériques difficiles passagères (condensation, pluie menaçante,...), ... Utilisation possible de l'**ARTIS ACCÉLÉRATEUR** de séchage (à faire sur une façade complète pour un aspect et une teinte uniforme).

Caractéristiques d'identification

Selon normes officielles en vigueur ou, à défaut, selon normes internes.

Présentation	Pâte granuleuse épaisse structurée. Aspect taloché moyen.
Extrait sec	85 $\pm$ 2 %.
Densité	1,73 $\pm$ 0,10.
Granulométrie maxi.	1,2 mm.
Taux de COV	27 g / l max. Valeur limite UE pour ce produit (cat A / c) : 40 g / l. (2010).
Séchage (23°C, 50 % HR)	Sec : 6 à 8 heures. Accélérer la mise hors d'eau par rajout d'1 dose maximum d' ARTIS ACCÉLÉRATEUR DE SÉCHAGE . <i>Le séchage peut être retardé par temps froid et humide et lors de l'application d'une teinte vive ou foncée.</i>
Consommation	Moyenne de 2,2 kg/m ² . <i>Reste fonction de la nature et de l'état de surface du support.</i>
Classification	NF T36-005 : Famille II classe 3b (conforme à la norme FD T30-808). NF T34-722 : Classe D3. NF EN 1062.1 : G3 E5 S3 V2 W3 A0 C0.
Teintes	Système à teinter (Blanc / PA / ME).
Conditionnement	25 kg.

Silextra tradition FX

Mise en œuvre

Les supports, travaux préparatoires et conditions d'application seront conformes aux Normes / DTU en vigueur.

Préparation des fonds

Selon les cas : époussetage, brossage, ponçage, grattage, décapage, lavage HP, lessivage,... pour éliminer toute trace de salissures et les parties écaillantes, friables, pulvérulentes, brillantes,...

- › Élimination des micro-organismes : **FONGI +**.
- › Rebouchage éventuel des parties dégradées avec un produit adapté.
- › Ragréage éventuel avec **ARMATERM COLLE POUDRE, ARMATERM COLLE POUDRE EG, Armenduit FX** ou équivalent.

Impression

Sur les fonds sains et afin d'améliorer l'accroche, application d'une couche de **ZOLPAPRIM GRANITÉ** ou équivalent, celui-ci pourra être mis à la teinte selon une teinte pastel proche de celle choisie pour la finition.

En cas de fonds poreux, farinants ou légèrement pulvérulents, application d'une couche de fixateur adapté de type **SILEXTRA PRIMAIRE LISSE**.

Application du produit

1 couche régulière sur impression à la teinte pastel.

Matériel

- › Application manuelle : empâtage, égalisation puis serrage à la taloche inox ou plastique. Pour un aspect faiblement structuré, possibilité d'appliquer 2 couches.
- › Application mécanisée : machine à enduire, buse 6 à 8 mm, talochage à l'avancement des travaux.

Dilution

Produit prêt à l'emploi.

Dilution possible jusqu'à 2 % d'**EAU**.

Nettoyage du matériel

EAU, immédiatement après usage.

Conseils pratiques

- › Conditions d'application :
 - Température ambiante et de support supérieure à 5°C. (précautions si T > 35°C).
 - Temps sec, à l'abri du vent violent et du rayonnement direct du soleil.
- › Possibilité d'accélérer la mise hors d'eau et la prise du produit en conditions atmosphériques difficiles passagères (condensation, pluie menaçante,...) par ajout d'une dose d'**ARTIS ACCÉLÉRATEUR DE SÉCHAGE** (2 kg pour 25 kg).
- › Utiliser un même lot de fabrication par surface unitaire continue d'un bâtiment afin d'éviter les différences de nuances qui pourraient être causées par l'origine minérale naturelle des agrégats.
- › Prévoir des protections appropriées contre le cheminement de l'eau de pluie dans le plan d'adhérence du revêtement (couvertine, bavette,...).
- › Travailler en continu et par surface unitaire continue d'un bâtiment pour éviter les reprises. Sinon, prévoir un calepinage en panneaux (en particulier pour le traitement de grandes surfaces).
- › Un brassage préalable du produit au malaxeur lent permet d'aérer le produit et de faciliter son application.
- › Ne pas appliquer sur support pouvant présenter une humidité permanente ou sujet à des remontées capillaires : soubassements, murs de soutienement, ...
- › Les teintes foncées sont déconseillées en exposition ensoleillée du fait d'une forte absorption du rayonnement solaire et de montées en température importantes pouvant accentuer les risques de vieillissement prématuré du revêtement et / ou de fissuration du support. Elles sont caractérisées par un coefficient d'absorption solaire $\alpha \geq 0,7$ ou un indice de luminance lumineuse $Y < 35\%$ ou un TSR $< 30\%$. Les valeurs Y figurent sur le nuancier Cromology Façade. Les teintes foncées, non visées par les DTU façades font partie des exclusions de la bonne tenue telle que définie dans la norme NF T36-001.

Conservation

- › 24 mois en emballage d'origine fermé.
- › Conserver à l'abri du gel et des températures supérieures à 35°C.

Sécurité, environnement et sanitaire

Documents à consulter

- › Étiquette informative de sécurité sur l'emballage.
- › Fiche de Données de Sécurité sur INTERNET : zolpan.fr

NOTE IMPORTANTE SUR LES FICHES TECHNIQUES ZOLPAN :

Cette version annule et remplace les éditions antérieures. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition. Les informations contenues dans cette notice n'ont qu'une portée indicative et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter.

ZOLPAN

CROMOLOGY SERVICES SASU
RCS NANTERRE 592 028 294
12, cours Michelet Carré Michelet
92800 PUTEAUX
01 49 06 24 72
service-client@cromology.com

