

Enduit rénovateur façade granité en poudre.



DESTINATION

Enduit-rénovateur fibré et très granité en poudre extérieur à prise semi-rapide.

Produit dur et aspect très granité.

Idéal pour rénover, garnir, aplanir et reboucher des trous et des fissures stabilisées (limitées à 2 mm d'amplitude).

SUPPORTS

- Briques, pierres, béton, béton banché, béton cellulaire, blocs de béton, parpaings, enduits de ciment.
- Enduits grattés et supports structurés.
- Anciens fonds peints absorbants et bien adhérents (films minces).

CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES

- Prise semi-rapide.
- Haute adhérence.
- Fibré et texturé.
- Possibilité de redoubler frais sur frais.
- Très garnissant : jusqu'à 10mm par passe en enduisage en plein.
- Toutes épaisseurs en rebouchage.
- Peut être frotté avec une taloche pour accentuer la structure du grain.
- Idéal pour conserver un aspect rugueux et texturé en évitant les effets lisses.

CARACTÉRISTIQUES D'IDENTIFICATION

Selon normes officielles en vigueur ou, à défaut, selon normes internes.

Présentation Poudre.

Densité 1,35 ± 0,10.

Temps d'utilisation Environ 2 h après préparation selon le taux de gâchage et les conditions climatiques.

pH > 13.

Granulométrie 2000 microns.

Séchage (20°C, 65 % HR) Environ 12 h suivant les épaisseurs et les conditions climatiques.
Le séchage est retardé par temps froid et humide.

Ponçage 24 à 48 heures après application.

Consommation Environ 1,8 kg/m² pour 1 mm d'épaisseur.

Classification EN 16-566: G₃S₄V₃W₂A₀C₀R₀.
Classement feu: A₂s₁-d₀.

Teinte Blanc.

Conditionnement Seau de 15 kg.

MISE EN ŒUVRE

Les supports, travaux préparatoires et conditions d'application seront conformes aux Normes / DTU en vigueur.

Préparation des fonds

Les fonds doivent être propres, durs, cohésifs, sains, secs, exempts de gras, absorbants et bien adhérents.

- Les fonds affaiblis, pulvérulents ou poudreux seront préalablement grattés et éliminés, puis consolidés avec un durcisseur de fonds.
- Élimination des parties non adhérentes des lèvres de la fissure par lavage HP ou griffage au triangle. Brossage à vif et dépoussiérage.

Application du produit

Processus

- Verser 0,20 litre d'eau pour 1 kg de poudre, suivant la consistance désirée, puis mélanger jusqu'à l'obtention d'une pâte souple et homogène. Laisser reposer la pâte 5 minutes, puis appliquer. Ne jamais rebattre la pâte après mélange.
- Reboucher le trou ou la fissure au moyen d'un couteau à mastiquer ou d'une spatule, en appuyant fortement pour bien faire pénétrer et adhérer l'enduit sur les lèvres de la cavité (2 à 3 opérations peuvent être nécessaires pour tenir compte du léger retrait afin de masquer au mieux le défaut).
- Après application, possibilité de frotter l'enduit avec une taloche afin d'uniformiser le grain.
- Ne pas appliquer en couche fine (surfaçage ou ratissage inférieur à 2 mm).
- Ne pas appliquer sur surfaces horizontales ou en sous-face de balcon.

Système

- Peut être recouvert après séchage complet par tous types de peintures compatibles, selon les règles techniques en vigueur, et en tenant compte du pH du produit.
- Dans certains cas de mise en œuvre localisée, la trace de cet enduit peut-être visible (différence de relief, de brillance ou de teinte).

Matériel

Couteau ou lame à enduire.

Nettoyage du matériel

EAU, immédiatement après usage.

Conditions d'application

- Température ambiante et de support supérieure à 5°C (précautions si T>30°C).
- Humidité relative inférieure à 80%.

CONSERVATION

- 6 mois en emballage d'origine non entamé.
- Conserver à l'abri du gel et des températures supérieures à 35°C.

SÉCURITÉ, ENVIRONNEMENT ET SANITAIRE

Documents à consulter

- Étiquette informative de sécurité sur l'emballage.
- Fiche de Données de Sécurité sur **INTERNET** : www.zolpan.fr



NOTE IMPORTANTE SUR LES FICHES TECHNIQUES ZOLPAN : Annule et remplace les éditions antérieures. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition. Les informations contenues dans cette notice n'ont qu'une portée indicative et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter.

ZOLPAN SERVICES - 17 quai Joseph Gillet - 69316 Lyon cedex 04 - Tél : 04 72 10 70 60 - Fax : 04 72 10 70 73
S.A.S au capital de 6 127 440 € - 972 503 387 RCS LYON - APE 2030 Z