

Enduit multifonctions de rebouchage-dégrossissage-lissage pour les murs et plafonds. Poudre prête à gâcher.



DESTINATION

Enduit blanc destiné à la préparation des murs et plafonds présentant des défauts de planimétrie avant travaux de finition. Permet de faire disparaître les défauts de surface.

SUPPORTS

S'applique sur supports bruts ou peints :

- Plâtre, plaques de plâtre, carreaux de plâtre.
- Anciens fonds peints.
- Tous enduits.
- Ciments, béton, béton cellulaire, parpaings, briques, pierres.

CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES

- Multifonctions.
- Dureté et adhérence élevées.
- Bonne blancheur.
- Bonne ponçabilité.

CARACTÉRISTIQUES D'IDENTIFICATION

Selon normes officielles en vigueur ou, à défaut, selon normes internes.

Présentation Poudre blanche à gâcher à l'eau.

Densité 1,2 ± 0,05.

Point éclair Sans objet.

Recouvrement Après séchage complet - 24 à 48 h en moyenne.

Taux de gâchage 35 à 40 % d'eau selon consistance recherchée, soit 0,35 à 0,4 L d'eau pour 1 kg de poudre.

Temps d'utilisation Environ 50 min à 20°C.

Épaisseur d'emploi

- Rebouchage : sans limite.
- Surfaçage : jusqu'à 5 mm.

Consommation 1,2 kg/m²/mm.

Classification NF T36-005: Famille III classe 3.
Émissions dans l'air intérieur: A+.
* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Teinte Blanc.

Conditionnement 15 kg.

MISE EN ŒUVRE

Les supports, travaux préparatoires et conditions d'application seront conformes aux Normes / DTU en vigueur.

Préparation des fonds

Les fonds doivent être durs, cohésifs, propres sains et secs à l'application.

- Éliminer les parties poudreuses ou écaillantes, les souillures grasses, les traces d'huile de décoffrage,... et d'une manière générale tous les produits pouvant perturber l'adhérence.
- Lessivage / matage des fonds peints, impression **PROLOG** ou **SWEDAFIX GRANITE**.
- Impression adaptée : **PROLOG / SWEDAFIX GRANITE** (fonds peints, bois et dérivés, supports poudreux ou absorbants), **ZOLPAFIX 100** (béton cellulaire), **PRIMAIRE PAH** (accessoires métalliques).

Application du produit

Mise en oeuvre

Appliquer l'enduit dans la cavité à reboucher et lisser soigneusement. Egrenage à l'abrasif fin après durcissement ; ponçage si nécessaire.

Recouvrable par tous types d'enduits, peintures et revêtements muraux.

Préparation de l'enduit

Gâcher la poudre dans l'eau. Malaxer environ 5 min jusqu'à obtention d'une pâte homogène et sans grumeaux. Laisser reposer quelques minutes. Redonner un coup de malaxeur.

Matériel

Matériel de mise en oeuvre : couteau à reboucher, lame à enduire, lisseuse.

Nettoyage du matériel

Nettoyage des outils : les résidus d'enduits s'enlèvent après séchage en frottant. L'utilisation d'eau n'est pas une nécessité.

Conseils pratiques

- Ne pas appliquer sur du polystyrène, ni sur des revêtements collés, ni à l'extérieur.
- Ne pas appliquer à une température < 8°C et > 35°C et un taux d'hygrométrie > 70 %.
- Ne pas appliquer sur des fonds surchauffés.
- Ne pas appliquer sur des fonds humides.
- Il est conseillé de ne pas rebattre la pâte lorsqu'elle commence à durcir.

CONSERVATION

- 12 mois en emballage d'origine non entamé.
- Conserver à l'abri du gel et des températures supérieures à 35°C.

SÉCURITÉ, ENVIRONNEMENT ET SANITAIRE

Documents à consulter

- Étiquette informative de sécurité sur l'emballage.
- Fiche de Données de Sécurité sur **INTERNET** : www.zolpan.fr
- La Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES) « Enduits intérieurs de peinture en pâte » sur **INTERNET** : www.inies.fr

NOTE IMPORTANTE SUR LES FICHES TECHNIQUES ZOLPAN : Annule et remplace les éditions antérieures. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en oeuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition. Les informations contenues dans cette notice n'ont qu'une portée indicative et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter.



ZOLPAN SERVICES - 17 quai Joseph Gillet - 69316 Lyon cedex 04 - Tél : 04 72 10 70 60 - Fax : 04 72 10 70 73
S.A.S au capital de 6 127 440 € - 972 503 387 RCS LYON - APE 2030 Z