



Caractéristiques essentielles

Destination	Revêtement garnissant pour façades en travaux neufs et d'entretien. Idéal en rénovation des supports structurés type tyrolien ou anciens RPE. Adapté à la rénovation décorative des anciennes imperméabilités de façades toutes classes (I1 à I4).
Aspect en pot	Peinture semi-épaisse.
Aspect sec	Mat minéral poché fin (BS 60° < 2).
Densité	1,50 ± 0,05.
Extrait sec	70 ± 2 %
Taux de COV	40 g/l max. Valeur limite UE pour ce produit (cat A/c) : 40 g/l. (2010).
Séchage (23°C, 50 % HR)	Sec : 3 h. Redoublable : 12 h.
Rendement	Environ 3 m ² / kg la couche sur fond lisse.
Classification	NF T36-005 : Famille I classe 7b2 / 10c. XP T34-722 : Classe D3. EN 1062-1 : E4 V2 W3 A1.
Teintes	Système à teinter (Blanc / PA et base ME).
Conditionnement	20 kg.

Mise en œuvre

Les supports, travaux préparatoires et conditions d'application seront conformes aux Normes / DTU en vigueur.

Supports

Fonds traditionnels du bâtiment, nus ou revêtus d'anciennes peintures adhérentes en bon état.

Travaux préparatoires

Les fonds doivent être sains, secs, cohérents et propres à l'application. Selon les cas brossage, grattage, lavage HP, décapage, traitement **FONGI +**.

Travaux de finition

- 1 couche à 350 - 400 g/m² sur impression adaptée à la teinte :
- › Fonds sains normalement absorbants : sous couche **ERMOCRYL SE** dilué 10 % eau.
 - › Fonds poreux ou érodés, fonds décapés : fixateur **ERMO PLIO-FACADE**.

Matériel

Rouleau texturé long ou méché (supports à relief), airless (buse 25 à 27 %), brosse.
Travailler grassement et égaliser sans tirer. Lissage spalter éventuel.

Dilution

Produit prêt à l'emploi sauf en sous-couche (environ 10 % d'eau).

Nettoyage du matériel

EAU, immédiatement après usage.

Ermocryl SE

Conservation

- › 24 mois en emballage d'origine fermé.
- › Conserver à l'abri du gel et des températures supérieures à 35°C.

Sécurité, environnement et sanitaire

Documents à consulter

- › Étiquette informative de sécurité sur l'emballage.
- › Fiche de Données de Sécurité sur INTERNET : zolpan.fr
- › Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES) « Revêtements semi-épais de façades et revêtements lisses d'imperméabilité de façades en phase aqueuse, classe D2 » sur INTERNET : inies.fr

NOTE IMPORTANTE SUR LES FICHES TECHNIQUES ZOLPAN :

Cette version annule et remplace les éditions antérieures. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition. Les informations contenues dans cette notice n'ont qu'une portée indicative et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter.

ZOLPAN
L'EXPERTISE QUI CHANGE TOUT

17 quai Joseph Gillet - 69316 Lyon cedex 04
Tél : 04 72 10 70 60 - Fax : 04 72 10 70 73
S.A.S au capital de 6 127 440 € - 972 503 387 RCS Lyon
APE 2030 Z - zolpan.fr

