

Maoprimer

Impression fixante opacifiante à base alkyde.
Aspect mat tendu.

Peinture
intérieure



Destination

Impression opacifiante et régulatrice d'absorption des fonds diversement absorbants en travaux soignés (ou courants).

Riche en dioxyde de titane, **MAOPRIMER** présente une excellente opacité et une très bonne capacité à isoler les fonds et limiter les risques d'embus, notamment en finition sur reprises d'enduit.

MAOPRIMER est particulièrement adaptée en impression avant toute finition laquée, garnissante ou décorative, en phase aqueuse ou solvant.

Supports

- › Plâtres et dérivés, cloisons sèches.
- › Bois et dérivés, métaux (intérieur).
- › Enduits pelliculaires.
- › Anciennes peintures adhérentes en bon état.

NOTA: Ne pas utiliser sur maçonneries neuves et fonds alcalins de pH > 9. En usage extérieur, le recouvrement par une finition doit être réalisé rapidement.

Caractéristiques essentielles

- › Régularise au mieux les différences d'absorption du support.
- › Évite les phénomènes de nuancement des finitions et accroît leur rendement.
- › Grande facilité d'emploi.
- › Rendement élevé.

Caractéristiques d'identification

Selon normes officielles en vigueur ou, à défaut, selon normes internes.

| | |
|-------------------------------|---|
| Présentation | Peinture onctueuse. |
| Extrait sec | En poids : 74 ± 2 %. En volume : 35 ± 2 %. |
| Densité | 1,40 ± 0,05. |
| Point éclair | > 38°C. |
| Taux de COV | 350 g/l max. Valeur limite UE pour ce produit (cat A/g) : 350 g/l (2010). |
| Séchage (23°C, 50% HR) | Recouvrable : 24 h. <i>Le séchage est retardé par temps froid et humide.</i> |
| Rendement | 11 à 14 m ² /l la couche, selon nature et état de surface du support. NF T36-005: Famille I classe 4a. NF Env: Conforme aux exigences de la marque en blanc et teintes. |
| Classification | Émissions dans l'air intérieur*: A+. <small>* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).</small> |
| Teintes | Blanc. Peut être teinté par ajout de colorants universels sans dépasser 3%. |
| Conditionnement | 1 L - 5 L - 16 L. |

Mise en œuvre

Les supports, travaux préparatoires et conditions d'application seront conformes aux Normes / DTU en vigueur.

Préparation des fonds

Les fonds doivent être sains, secs, cohérents et propres à l'application.

- › **Fonds bruts** : égrenage, brossage, dépoussiérage soigné.
- › **Fonds peints** :
 - Élimination des parties non adhérentes par brossage, ponçage, grattage, décapage,...
 - Dégraissage solvant ou lessivage alcali, essuyage soigné, séchage.

Application du produit

Une couche régulière.

Matériel

Rouleau antigouttes, brosse, pistolet buses (17 à 19 %).

Dilution

Produit prêt à l'emploi.

Nettoyage du matériel

WHITE SPIRIT, immédiatement après usage.

Conseils pratiques

- › Température ambiante et du support supérieure à 8°C (précautions si T > 35°C).
- › Humidité relative inférieure à 70 %.
- › Temps sec, à l'abri du vent violent et du rayonnement direct du soleil.

Conservation

- › 24 mois en emballage d'origine non entamé.
- › Conserver dans un endroit frais et aéré.

Sécurité, environnement et sanitaire

Documents à consulter

- › Étiquette informative de sécurité sur l'emballage.
- › Fiche de Données de Sécurité sur INTERNET : zolpan.fr
- › Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES) « Peintures mates, produits d'impression et fixateurs en phase solvant » sur INTERNET : inies.fr

NOTE IMPORTANTE SUR LES FICHES TECHNIQUES ZOLPAN :

Cette version annule et remplace les éditions antérieures. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition. Les informations contenues dans cette notice n'ont qu'une portée indicative et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter.