

Finition décorative multicolore satinée. Pour sols à usage piétonnier.



DESTINATION

Protection décorative pour sols à usage piétonnier. Aspect satiné.

SUNREV est réalisé par la prise en «sandwich» de paillettes multicolores entre deux couches de vernis **SUNCOAT PREMIUM** (vernis polyuréthane aliphatique mono composant).

Il s'applique en finition décorative de tout sol préalablement revêtu par une peinture **ULTRASOL** ou un revêtement d'étanchéité type **REVÉTANCHE PREMIUM**, éventuellement uniformisé avec **REVÉTANCHE PROTECT**.

Ses caractéristiques techniques élevées permettent la réalisation d'un revêtement sans joints offrant toute sécurité d'emploi et d'usure, aussi bien en parties privatives qu'en zones publiques.

Le large choix des couleurs de paillettes et les deux tailles disponibles autorisent de nombreuses possibilités de décoration appréciées en bâtiments administratifs, immeubles collectifs, locaux industriels, balcons,...

SUPPORTS

Tout sol piétonnier, préalablement traité par une étanchéité circulaire (**REVÉTANCHE PREMIUM**) ou une protection peinture **ULTRASOL** base époxy ou polyuréthane.

CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES

- Protection décorative n'amenant ni surcharge ni surépaisseur.
- Bonne tenue UV et agressions atmosphériques.
- Bonne résistance au poinçonnement, à l'abrasion et à la déchirure.
- Masquage des petites irrégularités du support.
- Légère structure conférant des caractéristiques antidérapantes.
- Technique d'application rapide, économique et propre.
- Revêtement sans joints permettant une grande facilité d'entretien.

CARACTÉRISTIQUES D'IDENTIFICATION

Selon normes officielles en vigueur ou, à défaut, selon normes internes.

SUNCOAT PREMIUM	Présentation	Liquide visqueux translucide légèrement coloré à l'application.
	Densité	1,01 ± 0,05.
	Point éclair	28°C.
	Taux de COV	500 g/l max. Valeur limite UE (cat. A/i) : 500 g/l. (2010).
	DPU (10°C, 60% HR)	Temps ouvert : 3 h.
	Séchage (20°C, 65% HR)	Hors pluie : 8 h environ. Redoublable : 8 h minimum / 24 h maximum. <i>L'humidité ambiante accélère le séchage.</i>
	Consommation	Environ 300 g/m ² /c. Pour plus de précisions, consulter la Fiche Technique du produit.
PAILLETES SUNREV	Teintes	Nuancier SUNREV . Étude de décors spécifiques à la demande.
	Conditionnement	5 kg - 20 kg.
	Présentation	Mélange multicolore de paillettes sèches.
	Diamètre	1 et 3 mm.
	Consommation	± 600 g/m ² .
PAILLETES SUNREV	Teintes	Nuancier SUNREV . Étude de décors spécifiques à la demande.
	Conditionnement	2 kg - 8 kg.

MISE EN ŒUVRE

Les supports, travaux préparatoires et conditions d'application seront conformes aux Normes / DTU en vigueur.

Préparation des fonds

Le système SUNREV s'applique en finition décorative d'un revêtement de sol type peinture (ULTRASOL base époxy ou polyuréthane) ou étanchéité (REVÉTANCHE PREMIUM recouvert par REVÉTANCHE PROTECT).

Consulter les Fiches Techniques et / ou dossiers techniques spécifiques de ces produits pour toute précision quant à la nature des travaux préalables à réaliser.

Respecter les délais de séchage du revêtement avant finition SUNREV : 24 h à 72 h maximum.

Au-delà, égrenage ou chiffonnage DILUANT R ou REX.

Application du produit

Processus

Système décorative aspect marbre

- Appliquer au rouleau moyen une couche grasse de **SUNCOAT PREMIUM** en croisant pour bien répartir le produit. S'assurer que la quantité déposée à la brosse sur les rechapés est suffisante pour le collage des paillettes (3,5 m²/l ou 300 g/m² minimum).
- Dans le vernis fraîchement appliqué, saupoudrer à saturation le mélange paillettes en travaillant par bandes (temps ouvert pour le collage : environ 15 min à 20°C).
- Pour éviter les risques de nuancage sur grandes surfaces, travailler par bandes en ménageant une zone de raccord non recouverte qui servira de zone de départ pour démarrer la bande suivante.
- Après avoir laissé tirer quelques minutes, serrer les paillettes au rouleau caoutchouc dur.
- Après séchage de l'ensemble (8 h mini / 24 h maxi), balayer les paillettes en excès, raser les « becs » à la truelle inox et dépoussiérer à l'aspirateur ou par soufflage.
- Appliquer la couche de fermeture **SUNCOAT PREMIUM** (3,5 m²/l ou 300 g/m²) en prenant soin de bien enrober les paillettes.

Système épars aspect pailleté

- Appliquer au rouleau 12 ou 14 mm, une couche de **SUNCOAT PREMIUM** (vernis polyuréthane incolore monocomposant) additivé par environ 10 % de paillettes multicolores (diamètre 3 mm).
 - Homogénéiser et rouler soigneusement en croisant pour bien répartir.
- Consommation moyenne = 1 x 300 g/m² **SUNCOAT PREMIUM** et ± 50 g/m² paillettes.

Matériel

Rouleau moyen, brosse.

Dilution

Produit prêt à l'emploi.

Nettoyage du matériel

Préférer un matériel jetable. Sinon **DILUANT R** ou **REX**, immédiatement après usage.

Conseils pratiques

- Conditions d'application :
 - Température ambiante et de support supérieure à 10°C (précautions si T > 35°C).
 - Humidité relative inférieure à 90 %.
 - Support sec et non condensant.
 - À l'abri du vent violent et du rayonnement direct du soleil.
- La teinte du revêtement peinture doit être choisie dans le ton dominant du mélange paillettes (voir nuancier spécifique).
- Bien aérer le mélange de paillettes avant application afin d'obtenir une polychromie régulière.
- Respecter les délais de recouvrement entre couches.

CONSERVATION

- **SUNCOAT PREMIUM** :
 - 9 mois en emballage d'origine non entamé.
 - Conserver dans un endroit sec, frais et aéré.
 - Utiliser rapidement les conditionnements entamés.
- Paillettes **SUNREV** : Conserver à l'abri de l'humidité.

SÉCURITÉ, ENVIRONNEMENT ET SANITAIRE

Documents à consulter

- Étiquette informative de sécurité sur l'emballage.
- Fiche de Données de Sécurité sur **INTERNET** : www.zolpan.fr

NOTE IMPORTANTE SUR LES FICHES TECHNIQUES ZOLPAN : Annule et remplace les éditions antérieures. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition. Les informations contenues dans cette notice n'ont qu'une portée indicative et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter.



ZOLPAN SERVICES - 17 quai Joseph Gillet - 69316 Lyon cedex 04 - Tél : 04 72 10 70 60 - Fax : 04 72 10 70 73
S.A.S au capital de 6 127 440 € - 972 503 387 RCS LYON - APE 2030 Z