

Revêtement décoratif mat à grains épars type papier ingrain. Application mécanisée.

PHASE AQUEUSE



FDES
vérifiée



DESTINATION

Revêtement décoratif garnissant mat à grains épars type papier ingrain pour application mécanisée sur murs et plafonds de pièces sèches d'habitation et de service : halls, cages d'escalier, salles de classe...

Recouvrable par toute peinture aqueuse pour un usage en pièces humides, pour une décoration personnalisée ou en cas de contraintes particulières (frottements, chocs...).

SUPPORTS

- Supports usuels du bâtiment convenablement préparés.
- Anciennes peintures adhérentes en bon état.

CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES

- Prêt à l'emploi, application monocouche.
- Bonne qualité décorative.
- Travaux préparatoires simplifiés.
- Garnissant, masque les défauts mineurs d'aspect.
- Projection haut rendement.
- Bonne tenue dans le temps.
- Recouvrable par tout type de peinture.
- Excellent rapport qualité/prix.

CARACTÉRISTIQUES D'IDENTIFICATION

Selon normes officielles en vigueur ou, à défaut, selon normes internes.

Présentation	Pâte épaisse granitée.
Extrait sec	En poids : $69 \pm 2\%$. En volume : $52 \pm 2\%$.
Densité	$1,54 \pm 0,05$.
Point éclair	Sans objet.
Taux de COV	12 g/l max. Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/I) : 200 g/l. (2010).
Séchage (20°C, 65 % HR)	Sec : 3 h. Recouvrable : 24 h minimum. <i>Le séchage est retardé par temps froid et humide.</i>
Consommation	0,8 à 1,2 kg/m ² selon produit, matériel utilisé et aspect recherché. Jusqu'à 2 kg/m ² si nécessaire.
Classification	NF T36-005 : Famille I classe 7a2. Émissions dans l'air intérieur* : A. <small>* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).</small>
Teintes	Blanc naturel. Peut être teinté en tons pastels par ajout de colorants universels (3 % maximum).
Conditionnement	25 kg.

MISE EN ŒUVRE

Les supports, travaux préparatoires et conditions d'application seront conformes aux Normes / DTU en vigueur.

Préparation des fonds

Les fonds doivent être sains, secs, cohérents et propres à l'application. Ils peuvent nécessiter, selon les cas, un époussetage, brossage, ponçage, grattage, décapage, lessivage, ... pour éliminer les parties peu adhérentes et toute trace de salissures.

- Béton, ciment et dérivés : enduisage **CILD** si nécessaire. Application directe.
- Plâtres, bois et leurs dérivés : impression **PROLOG** ou **SWEDAFIX GRANITÉ** (fonds difficiles).
- Anciennes peintures adhérentes (matées) : application directe.
- Accessoires métalliques (dégraissés, dérouillés) : impression adaptée.

Application du produit

Processus

Projection monocouche avec tout type de matériel pour produits pâteux.

Matériel

- Machine à projeter du type vis sans fin ou machine à piston (buse 4 à 6 mm, pair : 2 bars).
- Pot sous pression sortie basse équipée d'une lance à produits pâteux.
- Pistolet à gravité (petites surfaces).
- Pour l'obtention d'un aspect décoratif uniforme :
 - « Lubrifier » à l'eau le matériel et le tuyau préalablement à l'application.
 - Régler le matériel pour avoir un flux d'air important avec faible débit produit.
 - Appliquer régulièrement avec un mouvement circulaire régulier.

Dilution

Produit prêt à l'emploi pour machine à projeter.

Jusqu'à 5 % d'eau avec pot sous pression et pistolet à gravité.

Nettoyage du matériel

EAU, immédiatement après usage.

Conseils pratiques

- Conditions d'application :
 - Température ambiante et de support supérieure à 8°C (précautions si T > 35°C).
 - Humidité relative inférieure à 70 %.
- Favoriser le séchage par une ventilation naturelle ou forcée du local.

CONSERVATION

- 24 mois en emballage d'origine non entamé.
- Conserver à l'abri du gel et des températures supérieures à 35°C.

SÉCURITÉ, ENVIRONNEMENT ET SANITAIRE

Documents à consulter

- Étiquette informative de sécurité sur l'emballage.
- Fiche de Données de Sécurité sur **INTERNET** : www.zolpan.fr
- Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES) « Enduits intérieurs de peinture en pâte » sur **INTERNET** : www.inies.fr

NOTE IMPORTANTE SUR LES FICHES TECHNIQUES ZOLPAN : Annule et remplace les éditions antérieures. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition. Les informations contenues dans cette notice n'ont qu'une portée indicative et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter.



ZOLPAN SERVICES - 17 quai Joseph Gillet - 69316 Lyon cedex 04 - Tél: 04 72 10 70 60 - Fax: 04 72 10 70 73
S.A.S au capital de 6 127 440 € - 972 503 387 RCS LYON - APE 2030 Z