



N° 5105
03 / 2019

PRIMAIRE SUNCOAT

Promoteur d'adhérence du SUNCOAT PREMIUM.
Incolore.



DESTINATION

Primaire organosilicique réactif en solution alcoolique destiné à favoriser l'adhérence du **SUNCOAT PREMIUM** sur les matériaux vitrifiés.

SUPPORTS

Vitrages, pavés de verre, grés cérame.

CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES

- Excellente base d'accrochage sur supports vitrifiés par création d'une liaison chimique.
- Produit mono-composant prêt à l'emploi.
- Séchage rapide.

CARACTÉRISTIQUES D'IDENTIFICATION

Selon normes officielles en vigueur ou, à défaut, selon normes internes.

Présentation	Liquide fluide incolore.
Extrait sec	En poids : 3 %. En volume : 3 %.
Densité	0,80 ± 0,02.
Point éclair	Inférieur à 21°C.
Séchage (20°C, 65 % HR)	Sec : 15 min. Recouvrable : 30 min minimum / 2 h maximum. Au-delà, application d'une nouvelle couche.
Rendement	Environ 15 m ² /l (60 g/m ²).
Classification	NF T36-005 : Famille I classe 10i. Émissions dans l'air intérieur* : C. <small>* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).</small>
Teinte	Incolore - non filmogène.
Conditionnement	4 L.

MISE EN ŒUVRE

Les supports, travaux préparatoires et conditions d'application seront conformes aux Normes / DTU en vigueur.

Préparation des fonds

Les fonds doivent être sains, secs, cohérents et propres à l'application. Nettoyage et dégraissage soigné des supports à l'alcool ou avec un détergent alcalin type NETTOYANT MULTIUSAGES, rinçage, séchage.

Application du produit

Processus

Etaler le produit à saturation avec éponge, chiffon, balai à franges selon les possibilités du chantier.

Laisser sécher (environ 30 min à 20°C) et recouvrir rapidement par le vernis **SUNCOAT PREMIUM** et tout au moins dans les 2 heures suivant son application.

Au-delà, l'action du **PRIMAIRE SUNCOAT** est désactivée et nécessite un nouveau traitement.

Dilution

Produit prêt à l'emploi.

Agiter avant toute utilisation (**TRÈS IMPORTANT**).

Nettoyage du matériel

EAU, immédiatement après usage.

Conseils pratiques

- Conditions d'application :
 - Température ambiante et de support supérieure à 5°C (précautions si T > 35°C).
 - Humidité relative inférieure à 80 %.
 - Support sec et non condensant.
 - À l'abri du vent violent et du rayonnement direct du soleil.
- Respecter les délais de recouvrement entre couches.

CONSERVATION

- 12 mois en emballage d'origine non entamé.
- Conserver dans un endroit frais et aéré..

SÉCURITÉ, ENVIRONNEMENT ET SANITAIRE

Documents à consulter

- Étiquette informative de sécurité sur l'emballage.
- Fiche de Données de Sécurité sur **INTERNET** : www.zolpan.fr
- Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES) « Peintures mates, produits d'impression et fixateurs en phase solvant » sur **INTERNET** : www.inies.fr

NOTE IMPORTANTE SUR LES FICHES TECHNIQUES ZOLPAN : Annule et remplace les éditions antérieures. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition. Les informations contenues dans cette notice n'ont qu'une portée indicative et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter.



ZOLPAN SERVICES - 17 quai Joseph Gillet - 69316 Lyon cedex 04 - Tél: 04 72 10 70 60 - Fax: 04 72 10 70 73
S.A.S au capital de 6 127 440 € - 972 503 387 RCS LYON - APE 2030 Z