

Styzol thixo

Peinture thixotropique de façades aux copolymères acryliques en solution.

Classe D2.

Revêtements
de façade



Destination

Travaux soignés de ravalement sur fonds diversifiés.

Aspect velouté pommelé fin.

Supports

- › Supports usuels du bâtiment convenablement préparés.
- › Anciennes peintures adhérentes en bon état.

NOTA: Ne pas utiliser sur anciennes imperméabilités de façades et ITE.

Caractéristiques essentielles

- › Respect et mise en valeur de la matière.
- › Excellente adhérence sur fonds difficiles.
- › Très bonne tenue sur supports alcalins.
- › Pouvoir couvrant et opacifiant élevé.
- › Excellente microporosité du film (couche d'air équivalente: 0,3 m).
- › Bonne tenue aux intempéries et UV.
- › Peut s'appliquer par temps froid sur support non gelé.
- › Hors d'eau et séchage rapide.

Caractéristiques d'identification

Selon normes officielles en vigueur ou, à défaut, selon normes internes.

| | |
|-----------------------------------|--|
| Présentation | Peinture semi-épaisse. |
| Brillance | BS 60° < 3. |
| Extrait sec | En poids: 71 ± 2%. En volume: 44 ± 2%. |
| Densité | 1,44 ± 0,05. |
| Point éclair | > 38°C. |
| Taux de COV | 430 g / l max. Valeur limite UE pour ce produit (cat A / c) : 430 g / l. (2010). |
| Séchage (23°C, 50% HR) | Hors poussières : 30 min. Sec : 2 h. Recouvrable : 16 h. <i>Le séchage est retardé par temps froid et humide.</i> |
| Rendement | 6 à 8 m ² /l/couche, selon nature et état de surface du support. |
| Classification | NF T36-005 : Famille I classe 7b1. XP T34-722 : Classe D2. EN 1062-1 : E3 V2 W3 A0. |
| Teintes | Système à teinter (Blanc / base PA) uniquement pour la réalisation de teintes pastel. |
| Conditionnement | 5 L - 16 L. |

Mise en œuvre

Les supports, travaux préparatoires et conditions d'application seront conformes aux Normes / DTU en vigueur.

Préparation des fonds

Les fonds doivent être sains, secs, cohérents et propres à l'application. Ils peuvent être humides mais non ruisselants (aspect mat). Ils peuvent nécessiter, selon les cas, un brossage, ponçage, grattage, décapage, lavage HP, lessivage,... pour éliminer toute trace de salissure et les parties écaillantes, friables, pulvérulentes, brillantes,...

- › Élimination des micro-organismes : **FONGI +**.
- › Nettoyer les fonds par lavage sous pression ou lessivage soigné (si nécessaire à l'aide de notre nettoyeur non agressif (**NETTOYANT MULTIUSAGES** suivi d'un rinçage à l'eau claire)
- › Ragréage, surfacage, reconstitution des supports : **ARMATERM COLLE POUFRE** ou **POUDRE EG**.
- › Accessoires métalliques (dégraissés, dérouillés) : application directe ou impression adaptée selon agressivité ambiante.
- › Application directe sur les matériaux préparés, nus ou recouverts d'anciennes peintures adhérentes.

Application du produit

2 couches, ton sur ton.

Travailler grassement, croiser et égaliser sans tirer.

NOTA : Le système **STYZOL THIXO + ZOLPAN MAT ÉVOLUTION** pourra être préféré, dans certains cas, au système bi-couches **STYZOL THIXO**, notamment pour la réalisation de finitions de teintes soutenues en exposition ensoleillée.

Matériel

Brosse, rouleau poils longs, airless.

Dilution

Prêt à l'emploi.

Nettoyage du matériel

WHITE SPIRIT, immédiatement après usage.

Conditions d'application

- › Température ambiante et de support supérieure à 5°C (précautions si T > 35°C).
- › A l'abri du vent violent et du rayonnement direct du soleil.

Conservation

- › 24 mois en emballage d'origine fermé.
- › Conserver dans un endroit frais et aéré.

Sécurité, environnement et sanitaire

Documents à consulter

- › Étiquette informative de sécurité sur l'emballage.
- › Fiche de Données de Sécurité sur INTERNET : zolpan.fr
- › Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES) « Peintures de ravalement en phase solvant, classe D2 » sur INTERNET : inies.fr

NOTE IMPORTANTE SUR LES FICHES TECHNIQUES ZOLPAN :

Cette version annule et remplace les éditions antérieures. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition. Les informations contenues dans cette notice n'ont qu'une portée indicative et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter.